

ANTIVERDISSURE M

Curatif & préventif

Détruit les verdissures,
lichens et algues

CONDITIONNEMENT



Jerrican de 5L (palette de 72 x 5L)
Jerrican de 20 L (palette de 30 x 20L)

MODE D'EMPLOI

- > Net+Pro Antiverdissure-M est prêt à l'emploi.
- > Application en toutes saisons sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur, airless ou arrosoir.
- > Appliquer le produit du bas vers le haut de la structure à décontaminer.
- > Sans rinçage - Facile et rapide à appliquer.
- > Pour les espèces particulièrement résistantes, réaliser éventuellement une seconde application.
- > Ne pas appliquer par période de grand vent ou de temps pluvieux.
- > Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures, façades ou terrasses.

*Biocide biodégradable à plus de 60%.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVANTAGES PRODUIT

PRÊT À L'EMPLOI

SANS RINÇAGE

SANS CHLORE

LE BIOCIDES EST BIODÉGRADABLE*



*Biocide utilisé biodégradable à plus de 60% suivant le test OECD 301D

Composition : 2,4% m/m (soit 24g/L) Benzalkonium chloride (CAS n° 68424-85-1).
Type de préparation : Formulation liquide, produit biocide (TP2/10).

DOMAINES D'APPLICATION

Extérieur.

Net+Pro Antiverdissure-M est à destination des ouvrages de maçonnerie pour tous types de surfaces telles que toitures, terrasses, façades, allées... à action curative et préventive spécifiquement pour la destruction des verdissures, lichens, moisissures, champignons et algues rouges.

Solution fongicide et algicide. (TP2-TP10).

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : neutre	pH > 7	Point éclair : Néant
------------------	--------	----------------------

Densité : 1 +/-0,05g /cm³

Rendement : ±5m²/L

Conservation : Craint le gel

Conservation : 12 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Octobre 2024.