

# DÉROCHANT BÉTON ET MÉTAUX

> Acide polyvalent

Ravive les bétons bruts.  
Crée une accroche avant mise en peinture

## CONDITIONNEMENT



Jerrican de 1L (pack de 2 x 1L)  
Jerrican de 5L (palette de 72 x 5L)  
Jerrican de 20L (palette de 30 x 20L)  
Fût de 200L  
IBC de 1000L

## MODE D'EMPLOI

*Créer une surface d'accroche pour béton et métaux :*

> Utiliser pur ou diluer Net+ Pro Dérochant Béton et Métaux  
1 volume pour 1 volume d'eau.

Nettoyage des supports :

> Diluer Net+ Pro Dérochant 1 volume pour 10 volumes d'eau.  
> Appliquer et laisser agir quelques instants. (30 minutes pour les cas les plus extrêmes). Brosser ou frotter à l'éponge selon support.

> Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

## STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

## AVANTAGES PRODUIT

HAUTEMENT CONCENTRÉ  
À ACTION RAPIDE

UTILISATION  
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

PRODUIT TRIPLE DESTINATION  
ET FACILE D'UTILISATION



## DOMAINES D'APPLICATION

**Sols :** Sa formulation spécifique nettoie en profondeur et ravive les couleurs de vos sols, carrelages, pavés, céramiques, parkings, stations-service, entrepôts, cours...

**Béton :** Sa formulation acide permet de créer une surface d'accroche avant l'application de votre peinture ou votre colle à destination des sols et murs.

**Métaux :** Sur Zinc, aluminium, acier galvanisé : permet de créer une surface d'accrochage avant mise en peinture.

Produit très concentré permettant d'éviter les inconvénients d'un sablage ou un grenailage.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : ambrée

pH fortement acide

Densité : 1 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup>

Rendement : 10 à 25 m<sup>2</sup>/L selon dilution

Conservation : 18 mois en emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

## AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Février 2026.