



### USAGE

Peinture sous-couche murale de finition mate poudrée à base de résine alkyde en émulsion biosourcée à 98%\*.



Application intérieure sur murs et boiseries (bureaux, habitations, lieux publics), travaux neufs et rénovations.

Pour une utilisation sur boiseries tanique choisir une sous-couche adaptée.

(\* Testé selon la norme NF EN 16640)



### INFORMATIONS TECHNIQUES

● Densité	1,55 – 1,40 (20°C)
● Type de résines	Alkyde
● Solvant	Eau
● Consistance	Onctueuse
● Brillance	Mat poudré - brillance à 60° <3%
● Rendement	12m <sup>2</sup> /L brosse, rouleau (Microfibres 12mm) ou pistolet
● Dilution	Eau
● Temps de séchage	Sec au toucher 1 heure Recouvrable 6 heures (selon température et hygrométrie)
● Classification C.O.V <i>Directive 2004/42/CE</i>	Valeur limite UE pour ce produit (catA/a) : 30g/L Ce produit contient au maximum 1g/L de COV
● Etiquetage en émissions <i>Décret 2011-321 du 23 mars 2011</i>	A+ 
● Taux de carbone biosourcé <i>Norme NF EN 16640</i>	Jusqu'à 83% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés dont 64% de carbone biosourcé (mesure faite sur la teinte Blanc Soyeux Mat poudré) 

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

# Sékoïa®



## CONDITIONNEMENT

- 5L



## APPLICATION

- Les supports doivent être parfaitement sains, propres et sec conformément au DTU 59.1.
- Sur support peint, poncer légèrement pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher. Respecter le temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- Sur support poreux (*plâtre, boiseries, ancienne maçonnerie*)
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- Nettoyage des outils à l'eau.



## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.