

# Sékoïa

## FICHE TECHNIQUE PEINTURE BIOSOURCÉE

### VELOURS



#### USAGE

Peinture murale de finition velours à base de résine alkyde en émulsion biosourcée à 98%\*.

La **peinture Biosourcée Sékoïa** est disponible en **100 coloris** réalisés avec des colorants labélisés **NF Environnement**.

Décoration intérieure des murs et boiseries (bureaux, habitations, lieux publics), travaux neufs et rénovations.

Pour une utilisation sur boiseries tanique mettre au préalable une sous-couche adaptée.

(\* Testé selon la norme NF EN 16640)

Colorant



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

■ Densité	1,25 – 1,35 (20°C)
■ Type de résines	Alkyde
■ Solvant	Eau
■ Consistance	Onctueuse
■ Brillance	Velours - brillance à 60° <20%
■ Rendement	12m <sup>2</sup> /L brosse, rouleau (Microfibres 12mm) ou pistolet
■ Dilution	Eau
■ Temps de séchage	Sec au toucher 1 heure Recouvrable 6 heures (selon température et hygrométrie)
■ Classification C.O.V <i>Directive 2004/42/CE</i>	Valeur limite UE pour ce produit (catA/a) : 30g/L Ce produit contient au maximum 1g/L de COV
■ Etiquetage en émissions <i>Décret 2011-321 du 23 mars 2011</i>	A+ 
■ Taux de carbone biosourcé <i>Norme NF EN 16640</i>	Jusqu'à 83% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés dont 64% de carbone biosourcé (mesure faite sur la teinte Blanc Soyeux Mat poudré) 
■ Lessivabilité	Classe 2 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur compris entre 5 et 20 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage)

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



ZAC NOVO-Rue Lavoisier – BP 90422 59464 LOMME CEDEX France Tél : +33 (0)3 20 00 18 88

# Sékoïa



## COULEURS DISPONIBLES

100 teintes disponibles utilisant des colorants NF Environnement.



## CONDITIONNEMENT

- 0,5L - 2L - 5L



## APPLICATION

- Les supports doivent être parfaitement sains, propres et sec conformément au DTU 59.1.
- Sur support peint, appliquer directement en 2 couches en respectant le temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- Sur support poreux (*plâtre, boiseries, ancienne maçonnerie*) utiliser un primaire adéquat pour bloquer le fond et appliquer 2 couches en respectant le temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- Nettoyage des outils à l'eau.



## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.



## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.